

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑳ Anmeldenummer: 88810573.1

⑤① Int. Cl.⁴: **C 08 F 8/14**
C 04 B 24/24

㉔ Anmeldetag: 22.08.88

③① Priorität: 28.08.87 DE 3728786
 05.01.88 DE 3800091

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 08.03.89 Patentblatt 89/10

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

⑦① Anmelder: **SANDOZ AG**
 Lichtstrasse 35
 CH-4002 Basel (CH)

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:
 BE CH ES FR GB IT LI NL SE

⑦① Anmelder: **SANDOZ-PATENT-GMBH**
 Humboldtstrasse 3
 D-7850 Lörrach (DE)

⑧④ Benannte Vertragsstaaten: DE

⑦① Anmelder: **SANDOZ-ERFINDUNGEN**
 Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
 Brunner Strasse 59
 A-1235 Wien (AT)


⑧④ Benannte Vertragsstaaten: AT

⑦② Erfinder: **Valenti, Salvatore**
 Im Rehwechsel 37
 CH-4102 Binningen (CH)

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat: ES.

⑤④ Copolymere von Styrol und Maleinsäurehalbestern sowie ihre Verwendung als Zementverflüssiger.

⑤⑦ Die Erfindung betrifft neue Copolymere als freie Säuren oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



worin R einen C₂₋₆Alkylrest,
 R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,
 x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,
 m eine Zahl von 1 bis 100 und
 n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,
 wobei

1) das Verhältnis von x zu (y + z) von 1:10 bis 10:1,
 2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und
 3) m + n = 15-100, sowie Verfahren zu ihrer Herstellung,
 Verfahren zur Verbesserung der Fließwerte von Zementmischungen mit diesen Copolymeren als Zusatzmittel und Zementmischungen, die solche Copolymere als Zusatzmittel enthalten.

EP 0 306 449 A2

Beschreibung

Copolymere von Styrol und Maleinsäurehalbester sowie ihre Verwendung als Zementverflüssiger.

Die Erfindung betrifft neue Copolymere von Styrol und Maleinsäurehalbester sowie ihre Verwendung als Zementverflüssiger.

Solche Copolymere sind z.B. aus den US-PS 3392155, 3544344 und 3563930 sowie aus der DE-PS 2312616 bekannt. In allen diesen Patentschriften werden niedermolekulare Umsetzungsprodukte von Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymeren mit Polyäthylenglykoläthern beschrieben. "Niedermolekular" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymere, welche als Ausgangsprodukte eingesetzt werden, ein Molekulargewicht von 1600-1800 (siehe US-PS 3544344 und 3563930, in der anderen US-PS und der DE-PS ist nur die Viskosität angegeben) und die Polyäthylenglykoläther meistens ein Molekulargewicht zwischen 250 und 1200 aufweisen. Im allgemeinen sind die Produkte nur teilweise verestert, so dass das Molekulargewicht der Endprodukte normalerweise zwischen 2000 und 4000 liegt. Je nach Verhältnis Styrol-Maleinsäureanhydrid enthalten diese Copolymer eine unterschiedliche Anzahl Monomereinheiten. Bei einem 1:1 Verhältnis entspricht das Molekulargewicht einer Anzahl von 8-9 Monomereinheiten.


In der US-PS 3563930 ist die Verwendung dieser Copolymere als Luft einbringendes Zusatzmittel für Zementmischungen offenbart. Dort wird auch festgehalten, dass die Druckfestigkeit nicht beeinflusst wird (siehe Spalte 1, Zeilen 57-58), d.h. die Copolymere weisen keine Zement verflüssigenden Eigenschaften auf.

Andererseits sind aus der GB-PS 963943 und der US-PS 3399109 höhermolekulare Umsetzungsprodukte von Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymeren mit Polyäthylenglykoläthern bekannt, deren Molekulargewicht jedoch nur anhand von Viskositätsangaben abschätzbar ist. Ausserdem bestehen diese Copolymere vorwiegend aus Styroleinheiten.

Schliesslich sind aus der De-OS 3514878 und der WO 86/04338 Copolymere von Styrol und Maleinsäureester bekannt, die möglichst keine freien Säuregruppen mehr aufweisen, damit sie öllöslich sind.

Gegenstand der Erfindung sind dagegen wasserlösliche Copolymere von Styrol und Maleinsäurehalbester mit einem mittleren Molekulargewicht, die als Zementverflüssiger dienen können.

Insbesondere betrifft die Erfindung neue Copolymere als freie Säuren oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



worin R einen C₂₋₆Alkylrest,

R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,

x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,

m eine Zahl von 1 bis 100 und

n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,

wobei

1) das Verhältnis von x zu (y+z) von 1:10 bis 10:1,

2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und

3) m+n = 15-100.


Für den Fachmann ist es klar, dass die angegebenen Zahlen Durchschnittswerte darstellen und dass die Copolymere je nach Anteilen der eingesetzten Monomere eine mehr oder weniger gleichmässige Verteilung der angegebenen Einheiten aufweisen.

Die erfindungsgemässen Copolymere weisen bevorzugt ein Molekulargewicht von 9.000 bis 100.000, weiter bevorzugt von 12.000 bis 36.000 auf und bestehen bevorzugt aus etwa gleichen Anteilen Styrol- und Maleinsäure(anhydrid oder -halbester)-Einheiten, d.h. das Verhältnis von x zu (y+z) liegt bevorzugt zwischen 3:1 und 1:3 und am meisten bevorzugt bei 1:1. Die am meisten bevorzugten Copolymere enthalten alternierend Styrol- und Maleinsäure(anhydrid oder -halbester)-Einheiten und weisen ein Molekulargewicht von etwa 18.000 auf.


In der Formel I kann jede Alkyl- oder Alkylengruppe linear oder verzweigt sein und ist jedes R unabhängig voneinander bevorzugt eine C₂₋₃Alkylengruppe, weiter bevorzugt sind alle R gleich und bedeuten eine Aethylengruppe. Jedes R₁ ist unabhängig voneinander bevorzugt Methyl oder Aethyl, weiter bevorzugt sind

alle R_1 gleich und bedeuten Methyl. m ist bevorzugt eine Zahl von 7 bis 20, weiter bevorzugt 11-12. Um das gewünschte Molekulargewicht zu erreichen, müssen die erfindungsgemässen Copolymere mindestens 10, bevorzugt 18 bis 40 Einheiten der Formel I aufweisen, d.h. n ist bevorzugt eine Zahl von 18 bis 40. Die Summe $m+n$ ist daher bevorzugt eine Zahl von 25 bis 60. Die Säuregruppen der Copolymere können als freie Säure oder in Salzform vorliegen. Als Salze kommen Alkali-, Erdalkali- oder (Hydroxyalkyl- oder Alkyl)Ammoniumsalze in Betracht. Bevorzugt liegen die Copolymere als Alkali-, insbesondere als Natriumsalze vor.

Organische Copolymere mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I können nach allgemein bekannten Methoden hergestellt werden und zwar insbesondere durch Umsetzung von Copolymeren mit wiederkehrenden Einheiten der Formel II



mit Polyalkylenglykoläthern der Formel III



und gewünschtenfalls Umsetzung der erhaltenen Copolymere mit einer Alkali- oder Erdalkalibase, mit Ammoniak oder mit einer (Hydroxy)alkylaminoverbindung. Je nach eingesetzten Mengen ist die Umsetzung der Maleinsäureanhydridgruppen in den Copolymeren mit wiederkehrenden Einheiten der Formel II mit den Polyalkylenglykoläthern der Formel III mehr oder weniger vollständig, d.h. mehr oder weniger Anhydridgruppen verbleiben in den Endprodukten. Mit äquimolaren Mengen findet theoretisch eine 100%ige Umsetzung zu Halbestern statt, die aber praktisch nie erreicht wird. Bevorzugt werden für die erfindungsgemässen Copolymere so viele Anhydridgruppen wie möglich umgesetzt, d.h. das Verhältnis $z:y$ soll so nahe wie möglich bei 100:1 liegen, was durch Bestimmung der Säurezahl im Endprodukt überprüft werden kann.

Copolymere mit wiederkehrenden Einheiten der Formel II werden durch Copolymerisation von Styrol und Maleinsäureanhydrid hergestellt und sind wohl bekannte Produkte (siehe z.B. C.E. Schildknecht, "Vinyl and related Polymers", John Wiley and Sons, Inc., New York, 1952). Polyalkylenglykoläther der Formel III sind ebenfalls bekannte Produkte, sie werden durch Addition von Alkylenoxiden, insbesondere von Äthylenoxiden an Alkyl- oder Cycloalkylalkohole oder Phenole hergestellt.

Die neuen Copolymere mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I sind ausgezeichnete oberflächenaktive Verbindungen und sind als Dispergatoren für organische und anorganische Materialien geeignet. Insbesondere können sie als Zusatzmittel für Zementmischungen verwendet werden.

Solche Zementmischungen sind z.B. Mörtel und Beton, wobei das hydraulische Bindemittel Portlandzement, Aluminiumzement oder Zementgemische, wie z.B. Pozzolanzement, Schlackzement oder dgl., jedoch bevorzugt Portlandzement ist. Die erfindungsgemässen Copolymere werden in Mengen von 0,01 bis 10%, bevorzugt in Mengen von 0,1 bis 3%, bezogen auf das Gewicht des Zementes eingesetzt und haben dann die Eigenschaft, die Fließseligenschaften der Zementmischungen günstig zu beeinflussen. Sie sind daher ausgezeichnete Superplasticizer, ohne dabei die gleichen Luft einbringenden Eigenschaften von vergleichbaren Copolymeren mit niedrigerem Molekulargewicht aufzuweisen. Die erfindungsgemäss verflüssigten Zementmischungen können im übrigen weitere bekannte Zusatzmittel, wie z.B. Beschleuniger oder Verzögerer, Frostschutzmittel, Pigmente, usw. enthalten.


In den folgenden Beispielen sind alle Angaben von Teilen, Verhältnissen und Prozenten als Gewichtsangaben zu verstehen und sind die Temperaturen in Celsiusgraden angegeben.

Herstellungsbeispiel 1

49 Teile Maleinsäureanhydrid und 2,5 Teile *n*-Dodecylmercaptan werden in 200 Teilen Methylisobutylketon gelöst und unter Stickstoff und Rühren auf 100° erwärmt. Bei dieser Temperatur wird innerhalb einer Stunde eine Lösung von 1 Teil Azodiisobutyronitril in 52 Teilen Styrol langsam zugetropft. Die Reaktion ist leicht exotherm. Nach der Zugabe wird das Reaktionsgemisch unter Vakuum vom Lösungsmittel befreit (Innentemperatur 50-55°) und man erhält ein blassgelbes Produkt, welches etwa 25 Struktureinheiten der Formel II aufweist und ein Molekulargewicht von etwa 5000 hat (viskosimetrische Bestimmung: die "intrinsic


viscosity" bei 25° in Aceton beträgt 0,05 cm³/g).

35 Teile dieses Produktes und 97 Teile des Produktes mit der Formel IV



werden unter Stickstoff bei 180-190° während 2 Stunden gerührt, wobei ein braunes Oel entsteht mit einer Säurezahl von 75-80, was einer vollständigen Umsetzung der Anhydridgruppen zu Halbesterguppen entspricht. Das Molekulargewicht des Produktes ist ca. 18.000 (viskosimetrische Bestimmung: die "intrinsic viscosity" bei 25° in Aceton beträgt 0,15 cm³/g).

Das Oel wird nun in 306 Teilen Wasser aufgenommen und die erhaltene Lösung wird mit Natronlauge oder mit Triäthanolamin auf pH 6-7 eingestellt. Diese Lösung enthält ein Polymer mit etwa 25 Struktureinheiten der Formel






Ein vergleichbares Produkt wird nach dem folgenden Verfahren erhalten: 39,2 Teile Maleinsäureanhydrid und 4,04 Teile n-Dodecylmercaptan werden in 160 Teilen Methylisobutylketon unter Rühren gelöst. Nach Evakuieren und mit Stickstoff Entlasten wird unter Rühren unter Stickstoff auf 110° Innentemperatur aufgeheizt, worauf eine Lösung von 0,8 Teilen Azodiisobutyronitril in 41,6 Teilen Styrol zugetröpfelt wird. Es tritt eine exotherme Reaktion ein. Während der Zugabe wird die Temperatur bei 110° gehalten und anschliessend wird während 2,5 Stunden bei 110° weitergerührt, dann die Heizung abgestellt und noch 30 Minuten Weitergerührt.

Nach Abkühlung auf 40-50° werden 200 Teile Polyglykol M 500 (ein Polyäthylenglykoläther der Hoechst AG mit einem Molekulargewicht von 500, d.h. durchschnittlich 11,8 Äthylenoxidgruppen) zugesetzt, auf 110° erwärmt und 3 Stunden bei dieser Temperatur weitergerührt. Es entsteht eine braune klare Lösung, die man auf Raumtemperatur abkühlen lässt, worauf bei einer Innentemperatur von höchstens 50-55° unter Rühren und unter Vakuum das Methylisobutylketon herausdestilliert wird. Nach ca. 2 Stunden können so 144 Teile Methylisobutylketon zurückgewonnen werden. Das erhaltene Oel (ca. 281 Teile) lässt man auf 40-50° abkühlen, dann wird eine Lösung von 33 Teilen Natriumhydroxid (30%ige Lösung) in 598 Teilen destilliertem Wasser zugetropft. Das Oel geht dabei rasch in Lösung und nach 10 Minuten Rühren bei Raumtemperatur wird der pH-Wert auf 6-7 eingestellt. Nach Zusatz von 9,9 Teilen Tributylphosphat als Schaumverhinderer und einer Stunde Nachrühren erhält man 940,5 Teile einer 32%igen Lösung mit einer Dichte von 1,05 und einer Viskosität von 22,5 mPa.s. bei 25°.

Herstellungsbeispiele 2-14

Nach dem Verfahren von Beispiel 1 erhält man unter Einsatz der in Tabelle 1 angegebenen Ausgangsprodukte, welche den Formeln V, VI und VII entsprechen



und die durch Anlagerung von Äthylenoxid in passenden Mengen an Diäthylenglykolmonomethyläther hergestellt werden können, die ebenfalls in Tabelle 1 angegebenen Endprodukte. Die Styrol-Maleinsäurean-

ydrid-Copolymere werden entweder in Xylol oder in Methylisobutylketon hergestellt.

Anwendungsbeispiel A

In 35 Teilen Wasser werden 0,3% (auf Trockenstoffgehalt berechnet und auf Zementgewicht bezogen) des Produktes gemäss Beispiel 1 gelöst und die erhaltene Lösung zu 100 Teilen handelsüblichen Portlandzementes gegeben. Das resultierende Gemisch wird 1 Minute von Hand geknetet, anschliessend wird der Fliesswert in Funktion der Zeit nach der in "L.M. Meyer und W.F. Perenchio, Concrete International, 36-43, Januar 1979" beschriebenen Methode bestimmt und mit demjenigen eines Zementgemisches verglichen, das unter identischen Bedingungen unter Zusatz von 0,3% (auf Trockenstoffgehalt berechnet und auf Zementgewicht bezogen) eines handelsüblichen Kondensationsproduktes aus Naphthalinsulfonat und Formaldehyd anstelle des erfindungsgemässen Copolymers hergestellt worden war.

Dieser Versuch wurde unter Verwendung der Produkte der Beispiele 2-14 mit den in Tabelle 1 angegebenen Mengen (immer auf Trockenstoffgehalt berechnet und auf Zementgewicht bezogen) wiederholt.

Es zeigte sich in allen Versuchen, dass die erfindungsgemäss hergestellten Zementmischungen ein besseres Fliessverhalten aufweisen, insbesondere wenn man die Fliesswerte in Funktion der Zeit gegenüberstellt.

Anwendungsbeispiel B

Mit Portlandzement der Fa. Holderbank Rekingen, AG (CH) und Zuschlagstoffen der Fa. SAKRET SA, Solothurn (CH), mit einem spezifischen Gewicht von 2,63 (DIN 4226, Teil 3, Ausgabe April 1983), einer Körnungsziffer k-Wert von 4,54 (Scholz, Baustoffkenntnis, 10. Auflage, Werner-Verlag, S.212) und folgender Zusammensetzung: 0-1 mm: 17,7 Kg, 1-4 mm: 11,3 Kg, 4-8 mm: 9,1 Kg, 8-16 mm: 15,0 Kg, 16-32 mm: 18,9 Kg werden unter Verwendung eines Kippmischers Betonzusammensetzungen hergestellt und deren Setzwert bestimmt nach der Prüfvorschrift ASTM C 143 (Setzmass nach Abrams). Zusatzmittel A ist ein handelsübliches Kondensationsprodukt aus Naphthalinsulfonsäure und Formaldehyd, Zusatzmittel B ist das Produkt, welches gemäss Beispiel 1 nach dem Alternativverfahren hergestellt wurde. Die eingesetzten Mengen und die Ergebnisse sind in der Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 1


Beispiel	Maleinsäure anhydrid	Styrol	Dodecyl- mercaptan in Gew. % der Monomere	Molekulargewicht des Styrol-malein- säureanhydrid- Copolymers	$\text{CH}_3-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n-\text{OH}$ Produkt der Formel	Molekular- gewicht des Endprodukts bezogen auf Zement	eingesetzte Menge in %
2	49	52	-	20.000	IV	73.000	0,2
3	49	52	0,25	10.000	IV	36.000	0,25
4	49	52	0,5	9.000	IV	31.500	0,3
5	49	52	1,0	8.700	IV	30.500	0,3
6	49	52	1,5	6.700	IV	23.500	0,38
7	49	52	3,5	4.700	IV	16.000	0,4
8	24,5	52	3,5	5.300	IV	14.000	0,37
9	16,3	52	3,5	4.800	IV	10.500	0,4
10	49	52	2,5	5.200	V	10.000	0,4
11	49	52	2,5	4.900	VI	12.000	0,38
12	49	52	2,5	5.000	VII	20.000	0,35
13	49	39	2,85	5.100	IV	20.000	0,37
14	49	26	3,3	4.500	IV	20.000	0,4

Tabelle 2

Betonzusam- mensetzung	Zement	Zuschlag- stoffe	Wasser	Zusatzmittel	Setzwert	
Nr.	Kg	Kg	Kg	Kg	cm	
1	13,44	72,0	5,38	0,109 A	22,4	5
2	13,44	72,0	5,38	0,028 B	22,0	10
3	13,44	72,0	6,05	0,054 A	22,1	15
4	13,44	72,0	6,05	0,021 B	23,0	20
5	13,44	72,0	6,72	0,027 A	21,3	25
6	13,44	72,0	6,72	0,011 B	21,8	30

Patentansprüche

1. Copolymere als freie Säuren oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



worin R einen C₂₋₆Alkylrest,
R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,
x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,
m eine Zahl von 1 bis 100 und
n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,
wobei


1) das Verhältnis von x zu (y + z) von 1:10 bis 10:1,

2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und

3) $m + n = 15-100$.

2. Ein Copolymer gemäss Anspruch 1 mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I, worin R eine Aethylengruppe, R_1 Methyl, das Verhältnis von x zu $(y + z)$ 1:1, m eine Zahl 11-12 und n eine Zahl 18-25 ist.

3. Verfahren zur Herstellung von Copolymeren mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man Copolymere mit wiederkehrenden Einheiten der Formel II




mit Polyalkylenglykoläthern der Formel III



umsetzt und gewünschtenfalls die erhaltenen Copolymere mit einer Alkali- oder Erdalkalibase, mit Ammoniak oder mit einer (Hydroxy)alkylaminoverbindung in die Salzform überführt.

4. Verfahren zur Verbesserung der Fließwerte von Zementmischungen, bestehend aus einem hydraulischen Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, dadurch gekennzeichnet, dass man als Zusatzmittel ein Copolymer mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



worin R einen C_{2-6} Alkylrest,

R_1 eine C_{1-20} Alkyl-, C_{6-9} Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,

x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,

m eine Zahl von 1 bis 100 und

n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,


wobei

1) das Verhältnis von x zu $(y + z)$ von 1:10 bis 10:1,

2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und

3) $m + n = 15-100$, einsetzt.

5. Zementmischungen bestehend aus einem hydraulischen Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem als Zusatzmittel ein Copolymer als freie Säure oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



worin R einen C₂₋₆Alkylrest,
 R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,
 x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,
 m eine Zahl von 1 bis 100 und
 n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,


wobei

- 1) das Verhältnis von x zu (y + z) von 1:10 bis 10:1,
- 2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und
- 3) m + n = 15-100, enthalten.

6. Zementmischungen gemäss Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Copolymer mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I enthalten, worin R eine Äthylengruppe, R₁ Methyl, das Verhältnis von x zu (y + z) 1:1, m eine Zahl 11-12 und n eine Zahl 18-25.


Patentansprüche für den folgenden Vertragsstaat: ES

1. Verfahren zur Herstellung von Copolymeren als freien Säuren oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I,



worin R einen C₂₋₆Alkylrest,
 R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,
 x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,
 m eine Zahl von 1 bis 100 und
 n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,
 wobei 1) das Verhältnis von x zu (y + z) von 1:10 bis 10:1,
 2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und
 3) m + n = 15-100,

dadurch gekennzeichnet, dass man Copolymere mit wiederkehrenden Einheiten der Formel II




15 mit Polyalkylenglykoläthern der Formel III



20 umsetzt und gewünschtenfalls die erhaltenen Copolymere mit einer Alkali- oder Erdalkalibase, mit Ammoniak oder mit einer (Hydroxy)-alkylaminoverbindung in die Salzform überführt.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Copolymer mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I, worin R eine Aethylengruppe, R₁ Methyl, das Verhältnis von x zu (y + z) 1:1, m eine Zahl 11-12 und n eine Zahl 18-25 ist, herstellt.


25 3. Verfahren zur Verbesserung der Fließwerte von Zementmischungen, bestehend aus einem hydraulischen Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, dadurch gekennzeichnet, dass man als Zusatzmittel 0,01 bis 100% eines Copolymers als freie Säure oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



45 worin R einen C₂₋₆Alkylrest,
R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,
x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,
m eine Zahl von 1 bis 100 und
n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,
wobei

- 50
- 1) das Verhältnis von x zu (y + z) von 1:10 bis 10:1,
 - 2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und
 - 3) m + n = 15-100, einsetzt.

4. Zementmischungen bestehend aus einem hydraulischen Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, dadurch gekennzeichnet, dass sie ausserdem als Zusatzmittel 0,01 bis 100% eines Copolymers als freie Säure oder in Salzform mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I



worin R einen C₂₋₆Alkylrest,
 R₁ eine C₁₋₂₀Alkyl-, C₆₋₉Cycloalkyl- oder Phenylgruppe,
 x, y und z Zahlen von 0,01 bis 100,
 m eine Zahl von 1 bis 100 und
 n eine Zahl von 10 bis 100 bedeuten,
 wobei

- 1) das Verhältnis von x zu (y + z) von 1:10 bis 10:1,
- 2) das Verhältnis z:y von 3:1 bis 100:1 beträgt und
- 3) m + n = 15-100, enthalten.

5. Zementmischungen gemäss Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Copolymer mit wiederkehrenden Einheiten der Formel I enthalten, worin R eine Aethylengruppe, R₁ Methyl, das Verhältnis von x zu (y + z) 1:1, m eine Zahl 11-12 und n eine Zahl 18-25.